



# PVC污水管 (塑膠管·接頭) PIPE FITTING

## 膠合劑



各材質PVC使用編號：717(灰色)(1/2"~12")；719(灰色)(14"~24")

儲存溫度：華氏110°F(攝氏44°C)以下。

使用方法：限用於PVC塑膠，攪拌後使用，如果呈果凍狀則更換，請於罐底日期三年內使用完畢。

1. 管子裁切並清除毛刺，保持交接處之清潔及乾燥。
2. 未接合前應試接配件，應可輕易套進管子尾端，再前推約1/3~2/3處，交接處會緊密接合。
3. 使用適合的塗抹器，它必須要有管徑的一半；至於大尺寸管件則使用刷子或滾筒。
4. 使用本膠劑並依照操作指示。
5. 將膠劑充分、平均塗抹一層於管子，面積相當插入配件的深度，並且適量塗抹配件插管口，避免過量及弄髒，如果須要可再塗抹一層於管子，膠劑會填充於所有縫隙。
6. 若使用在擴口管，膠劑不要塗超過插管深度，或超過擴口處。
7. 趁膠劑仍潮濕時做接合動作，如果以乾燥，請於組裝前在塗抹一次膠劑，組裝時扭轉管配件，直至管子無法轉動，為避免交接處失準，組裝後請靜候30秒，並擦掉溢出的膠劑。
8. 靜置5分鐘使具有良好的操作強度；30分鐘凝固後則可達160PSI強度，但在2"華氏60°F(攝氏16°C)及以上之情況時除外，當管子尺寸大於2"，壓力較高及溫度低於華氏60°F(攝氏16°C)即需要更長的凝固接合時間。